



1370
09
Cert. N.1370 CDP-0053
EN 13707

PREBIPLUS TNT

- 25°C

MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE BITUMINOSA, TIPO BPE, ARMATA CON TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE, STABILIZZATO E RIFINITA SULLA SUPERFICIE SUPERIORE CON SCAGLIE DI ARDESIA* O SABBIA SILICEA.

La miscela utilizzata per le membrane PREBIPLUS è modificata con polimeri elastomerici tipo SBS di alta qualità, con l'aggiunta di una bassa percentuale di carica ottenendo così un prodotto di ottime caratteristiche elastiche (allungamenti fino al 1000 %) idoneo per quelle impermeabilizzazioni dove sono richieste, oltre a buone performance tecniche anche ottime caratteristiche elastiche

DESTINAZIONE D'USO: Prodotto adatto ad impermeabilizzazioni di: Monostrato; Fondazione; Strato a Finire; Sottostrato; Sottoprotezione Pesante; Antiradice; Lamiere Grecate; Ponti e Viadotti; Tetto Pedonabile.

PRESTAZIONI TECNICHE

Performance Technical

Descrizione Description	Riferimento Norma Test Method	Valore Dichiarato Value (MDV)		Tolleranza Tolerance	
		TNT MINERAL	TNT		
DIMENSIONI DIMENSION	Lunghezza Length	UNI EN 1848/1	10 m	10 m	± 1%
	Larghezza Width	UNI EN 1848/1	1 m	1 m	± 1%
	Massa Areica Mass for unit area	UNI EN 1849/1	4,5 kg/m ²	=====	± 5%
	Spessore Thickness	UNI EN 1849/1	=====	3 – 4 mm	± 5%
PROPRIETÀ A TRAZIONE TENSILE PROPERTIES	Longitudinale Longitudinal	UNI EN 12311/1	700 N/5cm	800 N/5cm	± 20%
	Trasversale Trasversal	UNI EN 12311/1	500 N/5cm	600 N/5cm	± 20%
	Allungamento Elongation	UNI EN 12311/1	L 45 / T 45 %	L 45 / T 45 %	± 15
Resistenza al carico statico Resistance to static loading	UNI EN 12730	≥20 kg	≥20 kg	=====	
Resistenza all'urto Resistance to impact	UNI EN 12691	40 mm	40 mm	=====	
Resistenza alla lacerazione (test del chiodo) Resistance to tearing (nail shank)	UNI EN 12310/1	L 160 N/5cm T 180 N/5cm	L 160 N/5cm T 180 N/5cm	± 30 %	
Flessibilità a basse temperature Flexibility at low temperature	UNI EN 1109	≤ - 25 °C	≤ - 25 °C	Assoluto	
Flessibilità dopo invecchiamento Artificial ageing by long term exposure to elevated temperature	UNI EN 1296	- 10 °C	- 10 °C	Assoluto	
Impermeabilità all'acqua Watertightness	UNI EN 1928	≥ 100 kPa	≥ 100 kPa	=====	
Proprietà di trasmissione del vapore acqueo Water vapour transmission properties	UNI EN 1931	μ 20.000	μ 20.000	=====	
Reazione al fuoco Reaction to fire	UNI EN 13501/1	Classe F	Classe F	=====	
Adesione dei granuli Adhesion of granules	UNI EN 12039	1,0 kg/m ²		± 20%	

AI SENSI DEL D.Lgs. 285/98 IL PRODOTTO NON CONTIENE SOSTANZE PERICOLOSE

Rev. Gen.2011

* Colori disponibili: Rosso – Verde – Bianco. Per i prodotti colorati non viene garantita la tenuta del colore nel tempo e la sua tonalità